



FICHA DE PRODUCTO

ADISOL VIAL

PINTURA REFLECTANTE PARA DEMARCACIÓN DE PAVIMENTOS APLICABLE EN FRÍO

DESCRIPCIÓN

ADISOL VIAL es una pintura reflectante que se emplea en la demarcación de pavimentos urbanos y viales de tipo asfáltico y de hormigón. Cumple con las especificaciones de la NORMA IRAM 1221.

ADISOL VIAL es una pintura reflectante que consta de tres componentes: el vehículo pigmentado (blanco o amarillo) y dos fracciones de microesferas de vidrio que constituyen el material reflectante, una de ellas se incorpora al vehículo pigmentado antes de la aplicación de la pintura (PREMIX) y la otra se siembra inmediatamente después de aplicada la última mano (DROP-ON).

USO

ADISOL VIAL se usa en la demarcación de cualquier tipo de pavimento (asfálticos y de hormigón), inclusive en pavimentos industriales o zonas de fabricación donde se requiera delimitar áreas de trabajo. Para estos últimos puede aplicarse sin la incorporación de microesferas de vidrio (PREMIX) ni el sembrado (DROP-ON).

APLICACIÓN

Preparación de la superficie.

La superficie debe estar limpia, libre de aceites, grasas, polvos o cualquier otro elemento que impida la adherencia. De ser necesario deberá cepillarse mecánicamente con el fin de obtener una textura limpia y firme.

Aplicación.

Homogeneizar el vehículo pigmentado y agregar las microesferas (fracción fina) mezclando hasta obtener una pintura homogénea.

De ser necesario y a criterio del usuario puede diluirse antes de la aplicación con un 5% en volumen de ADISOL DILUYENTE VIAL y debe tratar de evitarse pasar del 10% para obtener un resultado satisfactorio. Una vez obtenida la pintura, la aplicación puede hacerse a brocha, rodillo de lana o pistola con aire comprimido adecuado, bastando para ello una única aplicación con un espesor de 300 micrones de película húmeda. Inmediatamente después de la aplicación de la última mano se debe sembrar la microesfera de vidrio (fracción gruesa).

CONSUMO

Un litro de **ADISOL VIAL** preparado rinde 3,5 m². Obteniéndose así un espesor de 300 micrones de película húmeda.

Microesfera para incorporar: 300 gr. por litro.

Microesfera para sembrar: 400 gr. por m².

ENVASES

Tinetas plásticas de 4 y 20 litros.

HABILITACIÓN

Tiempo de secado al tacto: 5 minutos.

Tiempo de secado duro: 30 minutos.

Estos valores corresponden a una temperatura de 20° C y 60 % de humedad relativa.

En verano se recomienda pintar cuando la temperatura es más baja para evitar un rápido secado.

ALMACENAJE

1 año. Para ello se debe mantener el envase entre 5 y 25° C en lugar fresco y seco, cerrado en origen.



PRODUCTOS Y SOLUCIONES PARA LA CONSTRUCCIÓN

PRECAUCIONES

Utilizar en lugares ventilados. Recomendamos el uso de antiparras, mascarilla y guantes para evitar el contacto directo con el producto. En caso de inhalación salga al aire libre o a una zona de mayor ventilación. En caso de contacto con la piel lave con agua y jabón, de existir irritación prolongada recomendamos buscar asistencia médica. Si existe contacto con los ojos lavar con abundante agua por 15 minutos continuos manteniendo los ojos abiertos. En caso de ingestión enjuague la boca y luego beba abundante agua, no beber otros líquidos. Nunca se debe administrar nada vía oral a una persona inconsciente. Mantener fuera del alcance de los niños.

NOTAS LEGALES

La información y, en particular, las recomendaciones relacionadas a la aplicación y uso final de productos ADISOL, se dan en buena fe basada en el conocimiento y experiencia actual de ADISOL de los productos cuando se han almacenado apropiadamente, manipulados y aplicados bajo las condiciones normales de acuerdo con las recomendaciones de ADISOL. En la práctica, las diferencias en materiales, sustratos y condiciones reales del sitio son tales que ninguna garantía en relación a la comercialización o de aptitud para un propósito particular, ni cualquier obligación que surja en absoluto de cualquier relación legal, puede ser inferida de esta información, ni de cualquier otra recomendación escrita, o de cualquier otra sugerencia ofrecida. El usuario debe probar la aptitud del producto para la aplicación y propósito propuesto. ADISOL se reserva el derecho para cambiar las propiedades de sus productos. Deben observarse los derechos de propiedad de terceras partes. Todas las órdenes de compra son aceptadas sujetas a nuestras condiciones actuales de venta y entrega. Los usuarios siempre deben referirse a la más reciente edición de la Ficha de Producto correspondiente, copias de la cual se proporcionarán a su solicitud