

FICHA DE PRODUCTO

MEMBRANA DE CURADO ACUOSA NI

MEMBRANA LÍQUIDA PARA EL CURADO DEL HORMIGÓN

DESCRIPCIÓN

MEMBRANA DE CURADO ACUOSA NI es una membrana líquida emulsionada de color blanco que pulverizada sobre la superficie del hormigón fresco, se seca rápidamente formando una película continua, flexible y de color blanco, que actúa como una barrera que evita la evaporación del agua y repele el calor solar. De este modo, el hormigón completa el fraguado en presencia de humedad permitiendo así lograr el 100% de sus resistencias mecánicas.

USOS

MEMBRANA DE CURADO ACUOSA NI se utiliza para el curado de hormigones en: pavimentos, losas en general, pistas de aterrizaje, canales, carpetas de puentes, premoldeados, obras hidráulicas, etc.

CARACTERÍSTICAS

- Cumple con la norma IRAM 1675.
- Seca rápidamente formando una membrana de color blanco.
- No es tóxico ni corrosivo.
- Impide la evaporación del agua del hormigón.
- Protege al hormigón de una rápida deshumectación provocada por el sol ó el viento.
- Prolonga la vida útil de los mismos.
- No contiene solventes inflamables.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Aspecto: Líquido blanco.
- Densidad 1,00 kg./litro.
- Porcentaje de sólidos: 18 – 20%
- Secado al aire: De 2 a 2,5 horas.

CONSUMO

Con un litro de **MEMBRANA DE CURADO ACUOSA NI** se cubren 5 m2. de superficie a curar. Densidad 1,00 kilos/litro.

APLICACIÓN

MEMBRANA DE CURADO ACUOSA NI se presenta listo para usar y se aplica sobre el hormigón fresco con pulverizador manual ó mecánico sin diluir.

Este debe aplicarse sobre el hormigón una vez que haya desaparecido el agua libre existente en la superficie, lo cual ocurre después de 20 a 30 minutos de alisado el hormigón. En tiempos de mucho calor o de mucho viento estos tiempos se acortan, debiendo tener cuidado porque pueden comenzar a aparecer algunas fisuras superficiales.

La colocación debe hacerse en forma pareja y homogénea distribuyendo el producto sobre toda la superficie. Se recomienda realizar dos pasadas en sentido cruzado respecto a la otra, completando un rendimiento de 1 litro cada 5 m2.



PRODUCTOS Y SOLUCIONES PARA LA CONSTRUCCIÓN

PRECAUCIONES USO

- Si llueve luego de la aplicación de la película de **MEMBRANA DE CURADO ACUOSA NI**, es conveniente revisar y si es necesario aplicar nuevamente una nueva.
- El equipo empleado se lava con agua al finalizar los trabajos.
- El producto debe protegerse del congelamiento. Si ocurriera el mismo, deberá verificarse que la emulsión se encuentre en buen estado aplicando calor al envase. Si se encuentra separada deberá descartarse su uso.

ENVASES

Botella plástica de 1 litro.
Bidón plástico de 2 litros.
Bidón plástico de 4,5 litros.
Tineta plástica de 18 litros.
Tambor metálico de 180 litros.

ALMACENAJE

1 año. Para ello se debe mantener el envase entre 5 y 25° C, en lugar fresco y seco, cerrado en origen.

PRECAUCIONES

Utilizar en lugares ventilados. Recomendamos el uso de antiparras, mascarilla y guantes para evitar el contacto directo con el producto. En caso de inhalación salga al aire libre o a una zona de mayor ventilación. En caso de contacto con la piel lave con agua y jabón, de existir irritación prolongada recomendamos buscar asistencia médica. Si existe contacto con los ojos lavar con abundante agua por 15 minutos continuos manteniendo los ojos abiertos. En caso de ingestión enjuague la boca y luego beba abundante agua, no beber otros líquidos. Nunca se debe administrar nada vía oral a una persona inconsciente. Mantener fuera del alcance de los niños.

NOTAS LEGALES

La información y, en particular, las recomendaciones relacionadas a la aplicación y uso final de productos ADISOL, se dan en buena fe basada en el conocimiento y experiencia actual de ADISOL de los productos cuando se han almacenado apropiadamente, manipulados y aplicados bajo las condiciones normales de acuerdo con las recomendaciones de ADISOL. En la práctica, las diferencias en materiales, sustratos y condiciones reales del sitio son tales que ninguna garantía en relación a la comercialización o de aptitud para un propósito particular, ni cualquier obligación que surja en absoluto de cualquier relación legal, puede ser inferida de esta información, ni de cualquier otra recomendación escrita, o de cualquier otra sugerencia ofrecida. El usuario debe probar la aptitud del producto para la aplicación y propósito propuesto. ADISOL se reserva el derecho para cambiar las propiedades de sus productos. Deben observarse los derechos de propiedad de terceras partes. Todas las órdenes de compra son aceptadas sujetas a nuestras condiciones actuales de venta y entrega. Los usuarios siempre deben referirse a la más reciente edición de la Ficha de Producto correspondiente, copias de la cual se proporcionarán a su solicitud.